Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

BLATEMCROM PRIMER 2WW



DESCRIPCION

Shop-primer vinílico.

PROPIEDADES

Buen poder anticorrosivo.
Excelente adherencia.
Rápido secado.
Repintable con epoxis, poliuretanos, clorocauchos y vinílicos.

APLICACIONES

Capa base para sistemas industriales, excelente adherencia sobre acero, aluminio, galvanizado y metales ligeros.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Gris y Rojo.
Aspecto: Mate.
Densidad: 1,20 ± 0,20 gr/cc (según color) (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 16 ± 2%.
Secado (tacto): 5 minutos.
Repintado:
Mínimo: 2 horas.
Máximo: Sin limitación.
Punto de inflamación: <=21ºC.
Espesor recomendado:
Húmedo: 60-130 micras.
Seco: 10-20 micras.
Rendimiento: 10 m²/lt (15 micras).
Datos para producto mezclado a 25ºC.
Nº de capas: 1.
Proporción de mezcla:
Peso: 100/100.
volumen: 100/120.
Catalizador: Catalizador Blatemcrom Primer 2WW.
Vida mezcla: 15 horas.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30ºC, RH-60%):
1 año en envase original cerrado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Acero: Limpieza manual hasta st3.
Acero galvanizado, aluminio: Libre de grasa, sales y contaminación.

MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: Tal cual (boquilla 1,5-2 m/m, 3-4 atms).
Condiciones aplicación:
Temperatura >= 5ºC/ humedad <=80ºC.
Diluyente: Disolvente 333.

Disolvente Limpieza: Disolvente 330.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.
Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 20 Kg.
Colores: Rojo y Gris.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 23/07/15